418 THERMIQUE PMUC

Mastic-colle hautes températures pour le nucléaire

MASTIC 418 THERMIQUE PMUC est une colle de jointage et d'étanchéité formulé spécialement pour les très hautes températures.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Aspect :** pâte épaisse
- **Couleur :** grise anthracite
- **Aspect après séchage :** produit dur et rigide
- **Base :** silicate de soude
- **Densité :** 1,82
- **Température de fonctionnement :** -40/+1500°C
- **Epaisseur mini/maxi :** 5 à 15 mm
- Conductivité thermique (méthode fil chaud)
- **Test réalisé sur produit avant séchage :** 2.34W/m.K



DOMAINE D'APPLICATIONS

Jointage et bouchage de fissures, trous, ouvertures sur métal, pierre et béton. Poêles, chaudières, fours, feux ouverts, barbecues, cheminées, sondes...
Automobile : étanchéité, collage des raccords des tuyaux d'échappement.
Ne pas utiliser au contact de l'eau, ni dans les milieux humides.

EMBALLAGES

Cartouche 310 ml

PMUC 17-0385

CLP FREE

MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi, température : +5 à +40°C.
- Si très liquide, pomper jusqu'à obtenir un mastic homogène.
- Dépolir légèrement les surfaces à coller.
- Appliquer l'adhésif sur des surfaces propres et sèches.

Mise en service après 24 à 48 heures, avec chauffage progressif conseillé.

AVANTAGES

- Étanchéité des fluides industriels (compatibilités à tester ou consulter).
- Excellente stabilité dans le temps.
- Résiste jusqu'à 1500°C en pointe, 1200°C en continu sans déformation.
- Prêt à l'emploi, sans amiante.

Durcit complètement, bon transfert thermique.

Limite de garantie :
ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.